

Klöber „Butylon[®]“ techniniai duomenys



LST EN ISO 9001:2001
LST EN ISO 14001:2005
www.destataprofil.lt

Prekės rūšies Nr. KU 0106

Medžiaga	butilo kaučiukas, be chloro, tirpiklis, silikonas, bitumas ir halogenai
Storis	1,0 mm
Atskiriamasis popierius	Tinkamas perdirbti
Spalva	Šviesiai pilka
Leistina aplinkos temperatūra montavimo metu	Nuo 5°C
Atsparumo temperatūrai intervalas	-30°C iki +80°C
Atsparumas senėjimui	Didelis, o taip pat ypatingai drėgnomis iš šiltomis sąlygomis
Atsparumas cheminėms medžiagoms	Atspari: silpnai rūgštinei terpei (iki 4 pH), silpnai šarminei terpei (iki 10 pH), druskos tirpalui, sumažinto slėgio vandeniui, vandeniui, buityje naudojamiems nutekamiesiems vandenims, srotoms. Neatspari: naftos produktams, benzinui, tirpikliui, koncentruotoms rūgštims ir šarmams.
Reikalavimai laikant sandėlyje	Originalioje kartono pakuotėje 2 metus, jei temperatūra sandėlyje < 20°C
Matmenys	20 mm ir 50 mm pločio, 25 m ilgio juosta, suvyniota į ruloną
Butylon [®] dvipusė lipni juosta, 20 mm x 25 mm	Prekės rūšies Nr. KU 0103; po 4 rulonus 1 kartoninėje dėžėje = 100 m
Butylon [®] dvipusė lipni juosta, 50 mm x 25 mm	Prekės rūšies Nr. KU 0104; po 2 rulonus 1 kartoninėje dėžėje = 50 m
Butylon [®] lipnus vienpusis vinių kaltinių siūlių sandariklis	Prekės rūšies Nr. KU 0106 po 2 rulonus 1 kartoninėje dėžėje = 50 m, 40 mm pločio ir 25 m ilgio juosta, suvyniota į ruloną



Naudojimo instrukcija:

Pagrindas turi būti sausas, nedulkėtas ir neriebaluotas. Montuojant/klijuojant plėvelę/popierių prispausti iš vidurio į išorę.

Plėvelę/popierių kloti lygiai, kad nesusidarytų raukšlės. Sandarinimo juostos sluoksnius skiria atskiramojo popieriaus juostelė ir dėlto juosta lengva vynioti ir atskirti norimo ilgio juostos atkarpa.

Juostos atkarpa klijuoti lipniąja puse ant sandarinamojo paviršiaus. Sandarinimo juosta lengvai spustelėta tuojau pat prilimpa.

Po to nutraukiama atskiramojo popieriaus juostelė ir ant antrosios sandarinamosios juostos pusės prikljuojamos tam paruoštos medžiagos (hidroizoliacinės medžiagos, plokštės, profiliai).



KLÖBER
Always on Top

Metalo g. 4, LT-02190 Vilnius
Tel.: (8-5) 216 4027, 216 4485
Mob. tel.: (8 698) 51660, 52662
Faksas (8-5) 213 18 68
El.p.: info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 1s, LT-51191 Kaunas
Tel. (8-37) 312780
Faksas (8-37) 31 28 22
El.p.: kaunas@destataprofil.lt

Dubysos g. 25, LT-91181 Klaipėda
Tel. (8-46) 312264
Mob. tel.: (8 610) 63152
Faksas (8-46) 31 22 64
El.p.: klaipeda@destataprofil.lt

Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai
Tel. (8-41) 595521
Mob. tel.: (8 680) 37151
Faksas (8-41) 59 55 21
El.p.: siauliai@destataprofil.lt