













# Kiekvienam atvejui tinkama difuzinė plėvelė.

	Vėdinimas	Visiška izoliacija	Apkalimas	Šiferis
Permo® easy H Permo® easy H SK*				
Permo® light H Permo® light H SK*				
Permo® forte Permo® forte SK*				

\*Naujiena! SK tipo difuzinė plėvelė yra papildyta dvipuse lipniąja „Tacto“ 25 mm pločio juoste, kuri lengvai sujungia persidengimo vietą.

## Duomenys apie gaminį

	Permo® easy H	Permo® light H	Permo® forte
Sudėtis	trisluksnė pluošto ir plėvelės iš poliolefino kombinacija	trisluksnė pluošto ir plėvelės iš poliolefino kombinacija	ketursluksnė pluošto, tinklelio ir plėvelės iš poliolefino kombinacija
Spalva	smėlio/ balta	pilka/balta	grafito/balta
Svoris ploto vienetui, DIN EN 1849-1	≈125 g/m <sup>2</sup>	≈140 g/m <sup>2</sup>	≈175 g/m <sup>2</sup>
Garo pralaidumas	≥1200 g/m <sup>2</sup> 24 val.	≥1200 g/m <sup>2</sup> 24 val.	≥1200 g/m <sup>2</sup> 24 val.
S <sub>d</sub> , koeficientas DIN 52615	≤0,02 m	≤0,02 m	≤0,02 m
Atsparumas plyšimui pagal DIN EN 12311-1	išilgai 225 N/5 cm skersai 170 N/5 cm	išilgai 275 N/5 cm skersai 230 N/5 cm	išilgai 530 N/5 cm skersai 380 N/5 cm
Paspriešinimas vinies ištraukimui, pagal DIN EN 12310-1	išilgai 125 N skersai 155 N	išilgai 160 N skersai 175 N	išilgai 345 N skersai 360 N
Atsparumas vandeniui, Pagal DIN 53886	> 1500 mm H <sub>2</sub> O	> 1500 mm H <sub>2</sub> O	> 1500 mm H <sub>2</sub> O
Hidrotobavimas	nėra	iš vienos pusės	iš abiejų pusių
Medžiagų klasė, pagal DIN 4102	B 2, patikrintos	B 2, patikrintos	B 2, patikrintos
Atsparumo temperatūrai intervalas	nuo -40° iki 80° kabančios ir gulinčios	nuo -40° iki 80° kabančios ir gulinčios	nuo -40° iki 80° kabančios ir gulinčios
Atsparumas aplinkos poveikiui	4 mėnesiai	4 mėnesiai	4 mėnesiai

## Matmenys

Rulono plotis	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Rulono ilgis	50 m	50 m	50 m
Rulono plotas	75 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> /Paletė	1500	1500	1500
Rulono svoris	≈12,5 kg	≈14 kg	≈17,5 kg

Atkreipkite dėmesį į firmos Klöber keliamus technologinius reikalavimus ir darbo eigos taisykles.

