

Klöber „Roll-Fix“ techniniai duomenys



LST EN ISO 9001:2001
LST EN ISO 14001:2005
www.destataprofil.lt

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Sudėtis | Polipropileninio pluošto, aliuminio, švino ir butilo kaučiuko derinys. | | |
| Oro pralaidumas | >300 m ³ per valandą viename metre, kai spaudimo skirtumas yra 40Pa | | |
| Atsparumas temperatūrai | nuo -30°C iki +100°C | | |
| Darbo temperatūra | nuo +5°C iki +40°C | | |
| Atsparumas vandeniui | ≥50 mm vandens stulpo pagal DIN 53886 | | |
| Rulono ilgis | 5 m ir 10 m kiekvienam pločiui | | |
| Spalva/aliuminio | raudona/tamsiai ruda/grafito | | |
| Ypatingas išpildymas | grynas varis | | |
| Plotis | 260 mm | 295 mm | 390 mm |
| Orui pralaidus plotas | ≈ 150 cm ² /m | ≈ 180 cm ² /m | ≈ 225 cm ² /m |
| Svoris ploto vienetui | 328 g/m | 380 g/m | 400 g/m |
| Bangos plotis | ≈ 50 cm | ≈ 58 cm | ≈ 90 cm |



KLÖBER

Always on Top

Metalo g. 4, LT-02190 Vilnius
Tel.: (8-5) 216 4027, 216 4485
Mob. tel.: (8 698) 51660, 52662
Faksas (8-5) 213 18 68
El.p.: info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 1s, LT-51191 Kaunas
Tel. (8-37) 312780
Faksas (8-37) 31 28 22
El.p.: kaunas@destataprofil.lt

Dubysos g. 25, LT-91181 Klaipėda
Tel. (8-46) 312264
Mob. tel.: (8 610) 63152
Faksas (8-46) 31 22 64
El.p.: klaipeda@destataprofil.lt

Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai
Tel. (8-41) 595521
Mob. tel.: (8 680) 37151
Faksas (8-41) 59 55 21
El.p.: siauliai@destataprofil.lt